

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO Roestwerende IJzerverf	
OMSCHRIJVING	Tenco Ferro Roestwerende IJzerverf is een ijzersterke verf met "ingebouwde" menie, zodat voorbehandeling met menie of andere grondlaag overbodig is. Gronden en aflakken met dezelfde verf. Geschikt voor klussen zoals hekken, tuinstoelen, speelwerktuigen, caravans, aanhangwagens en ijzer- en staalconstructies. Krasvast, goed bestand tegen mechanische beschadigingen, prima hechting, ook op zink en PVC toepasbaar. Glanzend in diverse kleuren beschikbaar.
TOEPASSING	Tenco Ferro Roestwerende IJzerverf wordt gebruikt om metalen objecten optimaal te beschermen tegen roest, bijvoorbeeld: hekken, deuren, kozijnen, aanhangwagens, landbouwwerktuigen en stalen constructies.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Gemakkelijk verwerkbaar -Stoot en slagvast -Goede dekking en vloeïing -Zeer goede hechting -Roestwerend -Glanzend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	150 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10-13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	30-35 micron
Droogtijden	Stofdroog na 5 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Ferro Roestwerende IJzerverf voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen met een kwast of verfroller. Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en loszittend roest. Daarna schuren. Nieuw metaal goed ontvetten en tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan in de regel volstaan worden met 1 laag.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 10 °C bij max 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Ferro Roestwerende IJzerverf is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml en 2500 ml. Een aantal kleuren zijn verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml