



# SMP-300®

## ELASTISCHE WATERDICHTE EN LUCHTDICHT COATING OP BASIS VAN INNOVATIEVE SMP-TECHNOLOGIE



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Elastische waterdichte en luchtdichte coating op basis van innovatieve SMP-technologie,

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten, beschermen en repareren van daken, muren, scheuren, voegen, kanalen en aansluitingen. Uitstekende hechting (zonder primer) op uiteenlopende materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, zink, PVC en EPDM (altijd vooraf testen). Toepasbaar op horizontale en verticale oppervlakken en geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen, zoals het afdichten van kanalen, vloerafdichtingen, dilatatievoegen, kozijnverbindingen en constructies onder het maaiveld. Ook geschikt voor waterdicht maken onder tegels in vochtige omgevingen zoals badkamers. Perfect voor het luchtdicht afsluiten van de gebouwschil. Luchtdichtheid is getest volgens EN 12114 en EN 1026. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en onbehandeld Bitumen en niet geschikt voor toepassingen onder permanent stilstaand water.

### EIGENSCHAPPEN

- Waterdicht & luchtdicht
- Uitstekende hechting op vele ondergronden (zonder primer)
- Toepasbaar op vochtige oppervlakken
- Weer- & UV-bestendig
- Zelfnivellerend
- Niet krimpand
- Blijvend elastisch (>250%)
- Overschilderbaar en pleisterbaar
- Vrij van bitumen, isocyanaten en oplosmiddelen

### KEUREN & NORMERINGEN

| Certificaten                                                                      |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton. (EN 1504-2)                |
|  | Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Surface protection systems for concrete (EN 1504-2).                       |
|  | EMICODE: Classificatiesysteem (GEV) van emissie-eigenschappen voor het gebruik van bouwproducten in binnenruimten. EC-1 Plus (Zeer lage emissie Plus) |

| Normeringen                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ramen en deuren – Luchtdoorlatendheid: volledig luchtdicht.                                                            |
|   | Ramen en deuren – Waterdichtheid: volledig waterdicht.                                                                 |
|  | Thermische eigenschappen van gebouwen – Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen: volledig luchtdicht. |

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Gebruik alleen boven +5°C.

**Eisen oppervlakken:** SMP-300® kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken, maar vermijd plassen water. Nieuwe betonconstructies moeten minstens 28 dagen drogen.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Verwijder los cement en vuil met een handborstel en maak het oppervlak vrij van stof en vet.

**Gereedschap:** Borstel of verfroller. GRIFFON Geotextiel, GRIFFON Doekjes

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# SMP-300®

## ELASTISCHE WATERDICHTE EN LUCHTDICHTE COATING OP BASIS VAN INNOVATIEVE SMP-TECHNOLOGIE

### VERWERKING

**Verbruik:** Luchtdichte constructies: 1,3 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 1,0 mm. Waterdichte constructies: 2,0 - 2,3 kg/m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 1,5 mm. De dekking kan variëren afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

#### Gebruiksaanwijzing:

Open blik en breng een eerste laag aan met een kwast. Aanbrengen in 1 (Luchtdichte Constructies) of 2 (Waterdicht maken) lagen. Breng een eerste laag aan op het oppervlak met een kwast of roller. Gebruik GeoTextile van GRIFFON voor naad-, scheur- en scheuroverbruggende toepassingen. Druk het GeoTextile in de natte laag tot deze volledig verzadigd is met de coating. Breng een tweede laag SMP-300® aan binnen 1 uur (of in ieder geval voordat huidvorming optreedt) op de GeoTextile, of na volledige uitharding van de eerste laag (ongeveer 6 - 8 uur\*). Strooi desgewenst leischilfers in de nog natte laag om een esthetisch geheel van het gehele dak te verkrijgen. \*Coating hardt uit door de vochtigheid en het vocht in de ondergrond.

**Vlekken/resten:** Niet-uitgeharde resten kunnen worden gereinigd met doekjes van GRIFFON of verdunner. Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

**Tips:** Zorg altijd voor een laagdikte van minimaal 1,5 mm (Waterdicht maken) en 1,0 mm (Luchtdichte constructies) na uitharding (nat=droog). Bij temperaturen tussen 0°C - 5°C de gesloten aluminium zak vooraf in een emmer met warm water plaatsen om de verwerkbaarheid te verbeteren. Voor kieren, aansluitvoegen of naden > 5mm in bijvoorbeeld scheidingswanden eerst Griffon HBS-200® Flex Foam of PE voegkoorden gebruiken. Na volledige uitharding overschilderbaar met zowel acryl- als alkydverven. De droogtijd van alkydverven kan langer zijn. Altijd vooraf testen. De hechting van stuc- en tegellijm op de coating kan worden verbeterd door een oppervlakteverbeterende kwartsgrondlaag (Primer voor niet-absorberende oppervlakken).

**Aandachtspunten:** Coating is na 30 minuten bestand tegen lichte regen en na 50-60 minuten tegen zware regen. Volledig waterdicht na 12 uur, afhankelijk van relatieve vochtigheid, temperatuur en ondergrond. Houd rekening met langere uithardingstijden bij lagere temperaturen en minder vochtige weersomstandigheden. Kan worden aangebracht op met leisteel behandelde bitumen. Gebruik coating niet op onbehandelde of ruwe bitumen daken omdat de coating na verloop van tijd kan verkleuren of loslaten. Zorg altijd voor de vereiste minimale laagdikte om blijvende mechanische weerstand te kunnen bieden. Indien een voegkit wordt gebruikt in combinatie met SMP-300® coating, raden wij sterk aan een neutrale siliconen- of SMP-kit te gebruiken, bijvoorbeeld Griffon S-200 of Poly Max® Fix & Seal, om verkleuring van de kit te voorkomen. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en onbehandeld Bitumen en niet geschikt voor toepassingen onder permanent stilstaand water.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Elasticiteit E-modulus:               | 0.4 MPa                                                 |
| Basisgrondstof:                       | SMP-polymeer                                            |
| Doorhardingssnelheid:                 | 3 mm/24h                                                |
| Dichtheid ca.:                        | 1.44 g/cm <sup>3</sup>                                  |
| Verdunnen:                            | Niet verdunnen                                          |
| Droog-/Uithardingstijd ca.*:          | 12 uur                                                  |
| Elasticiteit:                         | Goed                                                    |
| Rek bij breuk:                        | >250 %                                                  |
| Vullend vermogen:                     | Zeer goed                                               |
| Flexibele:                            | Ja                                                      |
| Hardheid (Shore A):                   | 30±5                                                    |
| Minimale toepassingstemperatuur:      | 5 °C                                                    |
| Maximale toepassingstemperatuur:      | 40 °C                                                   |
| Minimale temperatuurbestendigheid:    | -40 °C                                                  |
| Maximale temperatuurbestendigheid:    | 100 °C                                                  |
| Vochtbestendigheid:                   | Zeer goed                                               |
| Open tijd ca.:                        | 60 minuten                                              |
| Overschilderbaarheid:                 | Goed                                                    |
| Afschuifsterkte:                      | 100 N/cm <sup>2</sup>                                   |
| Huidvormingstijd:                     | 60 minuten                                              |
| Vastestofgehalte ca.:                 | 100 %                                                   |
| Treksterkte (N/cm <sup>2</sup> ) ca.: | 100 N/cm <sup>2</sup>                                   |
| UV-bestendigheid:                     | Goed                                                    |
| Viscositeit:                          | Dunvloeibaar                                            |
| Waterbestendigheid:                   | Zeer goed                                               |
| Waterdampdiffusie Sd waarde:          | 2.29 m                                                  |
| Mechanical resistance:                | Average (Incidental walkability in case of maintenance) |

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# SMP-300®

ELASTISCHE WATERDICHT EN LUCHTDICHT COATING OP BASIS VAN INNOVATIEVE SMP-TECHNOLOGIE

| Skin Formation Time (in min.)           | 10°C    | 20°C   | 30°C   |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|
| 30%RH                                   | 135 min | 80 min | 50 min |
| 60%RH                                   | 120 min | 60 min | 40 min |
| 90%RH                                   | 105 min | 50 min | 30 min |
| Minimum Application temperature is +5°C |         |        |        |

| Curing Depth (in mm) after 24 hrs | 10°C | 20°C | 30°C |
|-----------------------------------|------|------|------|
| 30%RH                             | 1    | 3    | 6    |
| 60%RH                             | 1,8  | 4    | 6    |
| 90%RH                             | 3    | 5    | 6    |

| Curing time = tack free time (in hrs) | 10°C | 20°C | 30°C |
|---------------------------------------|------|------|------|
| 30%RH                                 | 72   | 30   | 12   |
| 60%RH                                 | 60   | 24   | 8    |
| 90%RH                                 | 48   | 18   | 7    |

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

## OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 15 maanden na productie.

Goed gesloten verpakkingen moeten worden bewaard op een droge, koele plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Houdbaarheid: Ten minste 15 maanden in ongeopende verpakking. Een geopende verpakking vermindert de houdbaarheid.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.